

**к ГОСТ 30744—2001 Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 8.2.4. Второй абзац	—	Средняя скорость нарастания нагрузки на образец должна быть $(2400 \pm 200)$ Н/с.

(ИУС № 7 2003 г.)